Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:17

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/bohler-mig-drut-spawalniczy-308lsi-chromowo-niklowy-fi10-15kg-p-1639.html



Bohler MIG drut spawalniczy 308LSi chromowo-niklowy fi.1.0 15kg

Cena brutto	**1 220,00 zł**
Cena netto	**991,87 zł**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**85512**
Kod producenta	**85512**
Kod EAN	**4038589862807**
Producent	**Bohler Uddeholm**

Opis produktu

Materiały spawalnicze renomowanej firmy **Böhler Uddeholm Voeastalpine** stworzone zostały w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz autorskie składy chemiczne. Produkty Böhler cieszą się niemalejącą popularnością w całej Europie i na świecie. Bezkompromisowe podejście do jakości produktów jest znakiem rozpoznawczym tego producenta.

Wysokiej jakości lity **drut** wysokostopowy ze stali nierdzewnej. Drut do łączenia oraz napawania metodą **MAG** stali kriogenicznej, stali austenitycznej, staliwa, stali kwasooodpornej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję międzykrystaliczną (do +350°C) oraz na niskie temperatury (do -196°C).

Klasyfikacja	
EN ISO 14343-A	G 19 9 L Si
EN ISO 14343-B	SS308LSi
AWS A5.9	ER308LSi

Materiały bazowe

1.4306 X2CrNi19-11;

1.4301 X5CrNi19-10;

1.4311 X2CrNiN18-10;

1.4312 GX10CrNi18-8;

1.4541 X6CrNiTi18-10;

1.4546 X5CrNiNb18-10;

1.4550 X6CrNiNb18-10;

AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321,347; ASTM A157 Gr. C9, A320 Gr. B8C lub D

Typowy skład chemiczny drutu (% wag.)

C	Si	Mn	Cr	Ni
≤0.02	0.8	1.7	20.0	10.2

Właściwości mechaniczne stopiwa

Granica plastyczności [MPa]	Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	Wydłużenie A (L_0=5d_0) [%]	Udarność dla +20°C ISO-V KV [J]	Udarność dla -196°C ISO-V KV [J]
350 (≥320)	540 (≥510)	38 (≥35)	70	≥32

Dane eksploatacyjne

Biegunowość	Gaz osłonowy	Średnica	Szpula
DC(+)	Argon + max. 2,5% CO_2	1,0mm	15kg

Dopuszczenia:

TÜV (12936.), DB (43.132.38), CE