Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:01

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/bohler-mig-drut-spawalniczy-316lsi-chromowo-niklowy-fi08-15kg-p-1641.html



Bohler MIG drut spawalniczy 316LSi chromowo-niklowy fi.0.8 15kg

Cena brutto	**1 414,50 zł**
Cena netto	**1 150,00 zł**
Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**85518**
Kod producenta	**85518**
Kod EAN	**4038589862562**
Producent	**Bohler Uddeholm**

Opis produktu

Materiały spawalnicze renomowanej firmy **Böhler Uddeholm Voeastalpine** stworzone zostały w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz autorskie składy chemiczne. Produkty Böhler cieszą się niemalejącą popularnością w całej Europie i na świecie. Bezkompromisowe podejście do jakości produktów jest znakiem rozpoznawczym tego producenta.

Wysokiej jakości lity **drut** wysokostopowy ze stali nierdzewnej. Drut do łączenia oraz napawania metodą **MAG** stali kwasoodpornej, austenitycznej CrNi i CrNiMo oraz staliwa Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję (do +400°C) oraz na niskie temperatury (do -196°C).

Klasyfikacja	
EN ISO 14343-A	G 19 12 3 L Si
EN ISO 14343-B	SS316LSi
AWS A5.9	ER316LSi

Materiały bazowe

1.4401 - X5CrNiMo17-12-2;

1.4404 - X2CrNiMo17-12-2;

1.4435 - X2CrNiMo18-14-3;

1.4436 - X3CrNiMo17-13-3;

1.4571 - X6CrNiMoTi17-12-2;

1.4580 - X6CrNiMoNb17-12-2;

1.4583 - X10CrNiMoNb18-12;

1.4409 GX2CrNiMo19-11-2;

UNS S31603; S31653; AlSl 316L; 316Ti; 316Cb

Typowy skład chemiczny drutu (% wag.)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0.02	0.8	1.7	18.4	12.4	2.8

Właściwości mechaniczne stopiwa

Granica plastyczności [MPa]	Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	Wydłużenie A ($L_0=5d_0$) [%]	Udarność dla +20°C ISO-V KV [J]	Udarność dla -196°C ISO-V KV [J]
420 (≥320)	560 (≥510)	35 (≥25)	70	≥32

Dane eksploatacyjne

Biegunowość	Gaz osłonowy	Średnica	Szpula
DC(+)	Argon + max. 2,5% CO_2	0,8mm	15kg

Dopuszczenia:

TÜV (12937.), DB (43.132.39), CE