

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/bohler-mig-drut-spawalnicy-do-lutospawania-cusi3-fi08-15kg-p-2264.html>



Bohler MIG drut spawalnicy do lutospawania CuSi3 fi.0.8 15kg

Dostępność	Zadzwoń, sprawdź dostępność
Numer katalogowy	78023160
Kod producenta	78023160
Kod EAN	4038588678201
Producent	Bohler Uddeholm

Opis produktu

Materiały spawalnicze renomowanej firmy **Böhler Uddeholm Voestalpine** stworzone zostały w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz autorskie składy chemiczne. Produkty Böhler cieszą się niemałą popularnością w całej Europie i na świecie. Bezkompromisowe podejście do jakości produktów jest znakiem rozpoznawczym tego producenta.

Drut do lutospawania metodą MIG/MAG blach stalowych niepowlekanych oraz ocynkowanych bądź pokrytych aluminium. Znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle samochodowym, instalacjach wentylacyjnych, budowie kontenerów itp. Odporność na korozję elementów ocynkowanych nie ulega pogorszeniu. Powoduje niewielką deformację cienkich arkuszy blachy.

Klasyfikacja	
ISO 24373	S Cu 6560 (CuSi3Mn1)
AWS A 5.7	ERCuSi-A
Nr materiału	2.1461

Typowy skład chemiczny drutu (% wag.)

Si	Sn	Zn	Mn	Fe	Cu
2,9	0,1	0,1	1,2	0,2	pozostałe

Właściwości mechaniczne stopiwa

Zakres temperatury topnienia [°C]	Granica plastyczności [N/mm ²]	Wytrzymałość na rozciąganie [N/mm ²]	Wydłużenie A (L ₀ =5d ₀) [%]	Twardość [HB]	Przewodnictwo cieplne [W/m*K]
965 - 1032	120	350	40	80	35

Dane eksploatacyjne

Pozycje spawania (zgodnie z DIN EN 287):	Biegunowość	Gaz osłonowy (DIN EN 439)	Średnica	Szpula
PA, PB, PC, PE, PF	DC(+)	I 1 (Argon), M 12 (Ar + 2,5% CO ₂), M 12 (Ar + 1-3% O ₂)	0,8mm	15kg