

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/bohler-mma-elektroda-spawalnica-rutylowo-celulozowa-e6013-rc-20x300-41kg-p-1679.html>



Bohler MMA elektroda spawalnica rutylowo-celulozowa E6013 RC 2.0x300 4.1kg

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	78081517
Kod producenta	78081517
Kod EAN	4038588815170
Producent	Bohler Uddeholm

Opis produktu

Materiały spawalnicze renomowanej firmy **Böhler Uddeholm Voestalpine** stworzone zostały w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz autorskie składy chemiczne. Produkty Böhler cieszą się niemalejącą popularnością w całej Europie i na świecie. Bezkompromisowe podejście do jakości produktów jest znakiem rozpoznawczym tego producenta.

Elektrody rutylowo-celulozowe do spawania we wszystkich pozycjach spawalniczych, łącznie z podolną. Bardzo łatwo zajarzające łuk. Elektrody o zastosowaniu ogólnym, zamiennik elektrod **FINCORD**.

Klasyfikacja	
EN ISO 2560-A	E 42 0 RC 1 1
EN ISO 2560-B	E4312 A
AWS A5.1	E6013
AWS A5.1M	E4313

Materiały bazowe

S235JR-S355JR, S235JO-S355JO, P195TR1-P265TR1, P195GH-P265GH, L245NB-L360NB, L245MB-L360MB, stale okrętowe: A, B, D

ASTM A 106 Gr. A, B; a 283 Gr. A, C; A285 Gr. A, B, C; A 501 Gr. B; A 573 Gr. 58, 65; A 633 Gr. A, C; A 711 Gr. 1013

API 5 L Gr. B, X42, X52

Typowy skład chemiczny drutu (% wag.)

C	Si	Mn
0.08	0.4	0.5

Właściwości mechaniczne stopiwa

Granica plastyczności [MPa]	Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	Wydłużenie A ($L_0=5d_0$) [%]	Udarność dla +20°C ISO-V KV J	Udarność dla 0°C ISO-V KV J
440	540	22	80	55

Dane eksploatacyjne

Biegunowość	Wyrzutowanie	Średnica	Długość	Prąd spawania
DC(-) / AC	niewymagane	2,0mm	300mm	40-60 A

Dopuszczenia:

TÜV (12680.), ABS, DNV GL, CE