Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 03:38

Link do produktu: https://www.eltrex.net.pl/bohler-tig-drut-spawalniczy-pret-tig-308l-chromowo-niklowy-32x1000-1kg-p-1703.html



Bohler TIG drut spawalniczy pręt TIG 308L chromowo-niklowy 3.2x1000 1kg

Czas wysyłki	**2-3 dni robocze**
Numer katalogowy	**85567**
Kod producenta	**85567**
Kod EAN	**4038588855671**
Producent	**Bohler Uddeholm**

Opis produktu

Materiały spawalnicze renomowanej firmy **Böhler Uddeholm Voeastalpine** stworzone zostały w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz autorskie składy chemiczne. Produkty Böhler cieszą się niemalejącą popularnością w całej Europie i na świecie. Bezkompromisowe podejście do jakości produktów jest znakiem rozpoznawczym tego producenta.

Wysokiej jakości lity **drut** wysokostopowy ze stali nierdzewnej. Drut do łączenia oraz napawania metodą **TIG** stali kriogenicznej, stali austenitycznej, staliwa, stali kwasooodpornej. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję międzykrystaliczną (do +350°C) oraz na niskie temperatury (do -196°C).

Klasyfikacja	
EN ISO 14343-A	W 19 9 L
EN ISO 14343-B	SS308L
AWS A5.9	ER308L
Mat. No.	1.4316

Materiały bazowe

1.4301 X5CrNi18-10;

1.4306 X2CrNi19-11;

1.4311 X2CrNiN18-10;

1.4312 GX10CrNi18-8;

1.4541 X6CrNiTi18-10;

1.4546 X5CrNiNb18-10;

1.4550 X6CrNiNb18-10;

AISI 304, 304L, 304LN, 302, 321,347; ASTM A157 Gr. C9, A320 Gr. B8C lub D

Typowy skład chemiczny drutu (% wag.)				
C	Si	Mn	Cr	Ni
≤0.02	0.5	1.7	20.0	10.0

Właściwości mechaniczne stopiwa				
Granica plastyczności [MPa]	Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	Wydłużenie A (L_0=5d_0) [%]	Udarność dla +20°C ISO-V KV [J]	Udarność dla -196°C ISO-V KV [J]
400	570	35	100	35

Dane eksploatacyjne			
Biegunowość	Gaz osłonowy	Średnica	Długość
DC(-)	Zgodnie z normą EN ISO 14175 I1, I3	3,2mm	1000mm

Dopuszczenia:

TÜV (12939), DB (43.132.40), CE