

Link do produktu: <https://www.eltrex.net.pl/bohler-tig-drut-spawalnicy-pret-tig-316l-chromowo-niklowy-32x1000-1kg-p-1708.html>



Bohler TIG drut spawalnicy pręt TIG 316L chromowo-niklowy 3.2x1000 /1kg/

Czas wysyłki	2-3 dni robocze
Numer katalogowy	85573
Kod producenta	85573
Kod EAN	4038588855732
Producent	Bohler Uddeholm

Opis produktu

Materiały spawalnicy renomowanej firmy **Böhler Uddeholm Voestalpine** stworzone zostały w oparciu o najnowocześniejsze technologie oraz autorskie składy chemiczne. Produkty Böhler cieszą się niemałą popularnością w całej Europie i na świecie. Bezkompromisowe podejście do jakości produktów jest znakiem rozpoznawczym tego producenta.

Wysokostopowe **pręty** do spawania metodą **TIG** o bardzo małej zawartości węgla, wykonane ze stali nierdzewnej. Pręty do łączenia i napawania odpowiednich, niestabilizowanych i stabilizowanych stali austenitycznych CrNi(N) i CrNiMo(N) oraz staliwa. Wysoka odporność na korozję - do 400°C. Odporne na korozję międzykrystaliczną.

Klasyfikacja	
EN ISO 14343-A	W 19 12 3 L
EN ISO 14343-B	SS316L
AWS A5.9	ER316L
Nr mat.	1.4430

Materiały bazowe - metale macierzyste z certyfikatem TÜV

- 1.4401 - X5CrNiMo17-12-2;
- 1.4404 - X2CrNiMo17-12-2;
- 1.4435 - X2CrNiMo18-14-3;
- 1.4436 - X3CrNiMo17-13-3;
- 1.4571 - X6CrNiMoTi17-12-2;

1.4580 - X6CrNiMoNb17-12-2;

UNS S31603; S31653; AISI 316L; 316Ti; 316Cb

Typowy skład chemiczny drutu (% wag.)

C	Si	Mn	Cr	Ni	Mo
0.02	0.5	1.7	18.5	12.3	2.6

Właściwości mechaniczne stopiwa

Obródka cieplna	Granica płyn- ności [MPa]	Wytrzymałość na rozciąganie [MPa]	Wydłużenie A (L ₀ =5d ₀) [%]	Udarność dla +20°C ISO-V CVN [J]
AW	450	580	35	100

Dane eksploatacyjne

Bieguno- wość DC(-)	Gaz osłonowy (EN ISO 14175) I 1	Oznacze- nia W 19 12 3L / ER316L	Średnica	Długość
			3.2mm	1000mm

Dopuszczenia:

TÜV (12940), DB (43.132.41), CE